

Sika® Mold Sealer

Yüzey Kapatıcı

Kullanma yerleri

- Sika® Mold Sealer cam elyaf takviyeli polyester, vinilester, epoksi veya metal kalıplarda yüzey kapatıcı olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
- Sika® Mold Sealer özellikle yeni kalıplarda ve eski kalıpların yeni tamir gören kısımlarında kullanılmalıdır.
- Ürün, kalıp yüzeyindeki mikro gözenekleri ve boşlukları ve de küçük çatlakları doldurur.

Açıklama

- Esas Organik solvent karışımında çözünmüş geli mi polimerik reçine, effaf, akı kan

İlem verileri

| | | |
|------------------------|-------------------|------|
| Yoğunluk | g/cm ³ | 0.75 |
| Parlama noktası | °C | > 24 |
| Isıl dayanım sıcaklığı | °C | 200 |

Ambalaj

Belirtilen bileşenler **Sika® Mold Sealer** 1 litre

İleme

- Malzeme ve i lem yeri ve yüzey sıcaklığı 18 ila 25°C aralığında olmalıdır.
- Sika Mold Sealer, kesinlikle kuru ve temiz kalıp yüzeyine uygulanmalıdır.
- Mold Sealer uygulaması aşağıda yazıldığı şekilde iyi havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır:
 1. Sika® Mold Sealer temiz ve kuru bir pamuklu kumaş ile uygulayın.
 2. Yaklaşık 0.5-1m²'lik bir kalıp yüzeyini nazikçe silin.
 3. 10-20 saniye kadar bekleyin (kenardaki ıslaklık kurumaya başlayana kadar). İkinci bir kuru temiz pamuklu bez ile yavaşça ıslak malzemeyi yayın. Malzemeyi kesinlikle kurutmayın. Kuvvetlice bastırarak silmek veya parlatmak gerekli değildir.
 4. Kalıba tamamen uygulamaya devam edin. Her bir uygulama bir önceki alanın bir kısmını da içermelidir.
 5. Her bir uygulama arasında en az 10 dakika kadar ürünün kurummasına izin verin.
 6. Yukarıdaki 1'den 5'e kadar olan adımları toplamda 4 kat olacak şekilde tekrarlayın.
 7. Son katın, oda sıcaklığında, en az 30 dk. kurummasına izin verin. Daha uzun bekleme veya 10 dk 60°C'de bir fırınlama ürünün rijiditesini sağlayacaktır.
- SikaBlock® blok malzemelerin, Biresin® reçinelerin ve yardımcı malzemelerin uygulama şartlarına özellikle dikkat edin.



Depolama

- En az raf ömrü, normal şartlarda (N A) (18 - 25°C) ve orijinal ambalajlı olarak saklanan kapalı ürünler için 12 aydır.
- Ambalajlar, Sika® Mold Sealer nemden çok etkilendiğinden kaba nem hücum etmemesi için kullanımdan hemen sonra sıkıca kapatılmalıdır. Açılmış üründen alınan malzeme veya kapta kalan malzeme çok bekletilmeden hemen kullanılmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi

Ürünle ilgili güvenli taşıma ve depolama hakkında bilgi ve tavsiyeler için; fiziksel, çevresel, toksikolojik ve güvenlikle ilgili diğer bilgileri içeren mevcut Güvenlik Bilgi Formu'na başvurulmalıdır.

Atık Önerileri

Ürün Önerileri: Kalan atıklar ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış özel atık toplama ünitelerinde toplanmalıdır.


Paketleme Önerileri: Tamamen boşaltılmış ambalajlar geri dönüşüm için verilebilir. Temizlenmesi mümkün olmayan ambalajlar ise üretim atığı olarak atılmalıdır.

Değerler

Bu Ürün Bilgi Formu'nda belirtilen tüm teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler kontrolümüzün ötesindeki şartlar sebebiyle değişim gösterebilir.

Yasal Uyarı

Sika®'nın tavsiyeleri doğrultusunda ürün bilgileri ve özellikle Sika® ürünleri hakkında uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler; düzgün ve normal şartlar altında saklanan, muamele edilen ve uygulanan ürünler Sika® ürünleri olduğu için mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Uygulamada; ürünlerdeki farklılıklar, çalınma girdileri ve gerçek saha koşulları; ne garantisiz, satılabilirlik açısından veya belirli bir amaca uygunluk açısından, ne de herhangi bir sorumluluk olursa olsun herhangi bir hukuki ilmi ortaya çıkarmamak amacıyla, bu bilgi ve talimatlara veya sunulan herhangi bir tavsiyeye kesinlikle uyunuz. Ürünü kullanacak kişi ürünün amacı doğrultusunda doğru kullanımı ve kullanım alanına uygunluğunu test etmelidir. Sika®; ürünlerinin özelliklerini de değiştirme hakkını saklı tutar. Üçüncü şahısların mülkiyet hakkı gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar; her zaman, ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Formu'nun en son baskısına başvurulmalıdır. Kopyası istek üzerine tüm kullanıcılara distribütör firma tarafından temin edilecektir.



tekno

Ticaret İthalat İhracat

Merkez: Bosna Bulv. Ata-2 Sit.Erguvan Cd.N:32 34688Üsküdar-İSTANBUL
Tlf: (216) 4860320 Fax: (216) 4863228

Şube: Cemal Gürsel Cd.Gürgen Sk.N:3 34899Üstkaşnarca/Pendik-İSTANBUL
Tlf: (216) 3977534/35 Fax: (216) 3973959

e-posta: info@teknoretin.com web: www.teknoretin.com



Daha detaylı bilgi için:

Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach
Stuttgarter Str. 139
D - 72574 Bad Urach
Germany

Tel: +49 (0) 7125 940 492
Fax: +49 (0) 7125 940 401
Email: tooling@de.sika.com
Internet: www.sika.com

