

SikaBlock® M330

Model bloğu

Kullanma yerleri

- Dizayn ve tasarım modelleri
- Hacim ve ölçü kontrol modellerinin alt yapılarının üretimi
- Basit el yatırma kalıplarının üretimi

Ürün avantajları

- Çok iyi ve dolu yüzey
- Kolay işleme
- Çok az toz çıkartma
- Büyük ölçüler

Açıklama

- Esas Sert poliüretan köpük, açık kayısı
- Yapıştırıcı **Biresin® Foam Adhesive**, 1 bileşenli PUR sistem
- Yapıştırıcı **Biresin® Kleber orange**, 2 bileşenli PUR sistem
- Dolgu **Biresin® Spachtel orange**, 2 bileşenli polyester sistem

Fiziksel Veriler (yaklaşık değerler)

SikaBlock® M330

Özellik	ISO	Birim	Değer
Yoğunluk	ISO 845	g/cm ³	0.24
Shore sertliği	ISO 868	-	D 25
Elastikiyet mukavemeti	ISO 178	MPa	5
E-Modülü	ISO 178	MPa	150
Sıkışma mukavemeti	ISO 844	MPa	4
Isıl dayanım sıcaklığı	ISO 75B	°C	55 - 60
Isıl genleşme katsayısı α_T	DIN 53 752	K ⁻¹	65 x 10 ⁻⁶

İşlem verileri

Yapıştırıcı / Dolgu	Biresin® Foam Adhesive	Biresin® Kleber orange	Biresin® Spachtel orange
Karışım oranı α_T	1 bileşenli sistem	100 : 65	100 : 2
Kullanım süresi dk	10 - 15	20	5
Donma süresi saat	6 - 8	6	> 20 dk

Ambalaj

Bloklar	SikaBlock® M330	1500 mm x 500 mm x 50 mm, 25 adet/palet 1500 mm x 500 mm x 100 mm, 12 adet/palet 1500 mm x 500 mm x 200 mm, 6 adet/palet 2000 mm x 1000 mm x 50 mm, 25 adet/palet 2000 mm x 1000 mm x 100 mm, 12 adet/palet 2000 mm x 1000 mm x 150 mm, 8 adet/palet 2000 mm x 1000 mm x 200 mm, 6 adet/palet 2000 mm x 1000 mm x 250 mm, 4 adet/palet diğer ebatlar isteğe bağlı olarak üretilebilir.
Yapıştırıcı	Biresin® Foam Adhesive Biresin® Kleber orange , reçine	0,75 l, 12 ad / kutu 1.5 kg net
Dolgu	Biresin® G53 ,sertleştirici Biresin® Spachtel orange , reçine BPO-Paste , sertleştirici	4 kg; 0,975 kg net 6 x 1.26 kg net reçine karton kutu içinde 6 x 0.04 kg net tüp karton kutu içinde



İşleme

- Malzeme işlenmeden önce 18 - 25°C civarında bekletilmelidir
- Malzeme, el ya da makine ile kesme, delme ve işlemeye uygundur.
- Yapıştırma için Biresin® Foam Adhesive ya da Biresin® Kleber orange tavsiye edilir.(Daha çok bilgi için ÜBF'na bakınız). Yapışma yüzeyleri temiz ve kuru olmalı ve yağ, kir ve tozdan arındırılmalıdır.
- Malzemenin CNC işlemesi için lütfen kesici takım üreticisinin ya da bize ait ayrıca hazırlanmış işleme değerlerini içeren broşürü inceleyiniz.
- Yüzeyi düzeltmek ve doldurmak için Biresin® Spachtel orange kullanınız.(Daha çok bilgi için ÜBF'na bakınız).

Depolama

- Kuru ve düz bir yüzeyde kaldığı müddetçe ürün bozulmaz.
- Bitmiş kalıp ve modellerin ısı farklılıklarından etkilenmemesi için, taşıma ya da depolama sırasında mümkün olduğunca aynı ortamda beklemesi gerekir.

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi

Ürünlere ait güvenli taşıma ve depolama hakkında bilgi ve tavsiyeler için; fiziksel, çevresel, toksikolojik ve güvenlikle ilgili diğer bilgileri içeren mevcut Güvenlik Bilgi Formu'na başvurulmalıdır.

Atık Önerileri

Ürün Önerileri: Kalan atıklar ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış özel atık toplama ünitelerinde toplanmalıdır.


Paketleme Önerileri: Tamamen boşaltılmış ambalajlar geri dönüşüm için verilebilir. Temizlenmesi mümkün olmayan ambalajlar ise üretim atığı olarak atılmalıdır.

Değerler

Bu Ürün Bilgi Formu'nda belirtilen tüm teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler kontrolümüzün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.

Yasal Uyarı

Sika®'nin tavsiyeleri doğrultusunda ürün bilgileri ve özellikle Sika® ürünleri hakkında uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler; düzgün ve normal şartlar altında saklanılan, muamele edilen ve uygulanan ürünler Sika® ürünleri olduğu için mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Uygulamada; ürünlerdeki farklılıklar, çalışma girdileri ve gerçek saha koşulları; ne garantisiz, satılabilirlik açısından veya belirli bir amaca uygunluk açısından, ne de herhangi bir sorumluluk olursa olsun herhangi bir hukuki ilişki ortaya çıkarmamak amacıyla, bu bilgi ve talimatlara veya sunulan herhangi bir tavsiyeye kesinlikle uyunuz. Ürünü kullanacak kişi ürünün amacı doğrultusunda doğru kullanımı ve kullanım alanına uygunluğunu test etmelidir. Sika®; ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Üçüncü şahısların mülkiyet hakkı gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar; her zaman, ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Formu'nun en son baskısına başvurmalıdır. Kopyası istek üzerine tüm kullanıcılara distribütör firma tarafından temin edilecektir.



tekno



ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

AYDINLI MAH.PATLAYICI MADDELER YOLU BEYOĞLU SAN.SİT.D1 BLOK NO: 24
34953 TUZLA / İSTANBUL

TEL: 0216 397 75 34/35
e-posta : info@teknosin.com

FAX: 0216 397 39 59
web : www.teknosin.com



Daha detaylı bilgi için:
Sika Deutschland GmbH
Subsidiary Bad Urach
Stuttgarter Str. 139
D - 72574 Bad Urach
Germany

Tel: +49 (0) 7125 940 492
Fax: +49 (0) 7125 940 401
Email: tooling@de.sika.com
Internet: www.sika.com

