

BP1100 POLİÜRETAN KALIPLAMA BLOĞU

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Düşük CTE ve yüksek T_G
- Yüksek ölçüsel kararlılık
- Yüksek basınç mukavemeti
- Mükemmel yüzey düzgünlüğü
- Kolay işlenebilir

UYGULAMALAR

- Döküm modelleri ve ana modeller
- Vakum form kalıpları
- Maça sandıkları
- Kalıplama şablonları
- Fikstürler

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	DEĞER	TEST METODU
Renk	Fildişi	---
Sertlik, Shore D (± 5)	84	ISO 868
Nominal yoğunluk, kg/m^3 (± 50)	1100	ISO 1183
Camsılama sıcaklığı, $^{\circ}\text{C}$ (± 5)	85	ISO 11357
Isıl genleşme katsayısı (CTE), 10^{-6}K^{-1} (± 5)	45	ISO 11359
Eğilme mukavemeti, MPa (± 5)	50	ISO 178
Basınç mukavemeti, MPa (± 5) Aşınma direnci, mg/300 devir	55	ISO 604
(Taber CS10) (± 5)	10	BSTM
Yüzey sertliği RA	4.14	BSTM
Yüzey sertliği RZ	25.74	BSTM

MEVCUT BLOK BOYUTLARI (Uzunluk, Genişlik, Derinlik)

1524mm x 608mm x 30mm	1524mm x 608mm x 75mm
1524mm x 608mm x 50mm	1524mm x 608mm x 100mm

YARDIMCI MALZEMELER

Yapıştırıcılar ve onarım macunları hakkında ayrıntılı bilgi için seçim kılavuzuna bakabilirsiniz.

ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI VE KULLANIMI

Blokler iç mekanlarda, kuru bir yüzey üzerinde depolanmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalıdır.

Malzeme 20 - 25°C sıcaklık aralığında işlenmelidir.

Feragatname

Burada belirtilen test verileri ve sonuçları laboratuvar çalışmasına dayanmaktadır ve alıcının veya kullanıcının elde edeceği sonuçları kesin olarak göstermez. Base Materials Limited, satılabilirlik veya belirli bir kullanıma uygunluk garantileri dahil olmak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Base Materials Limited, bu ürünün kullanımından veya işlenmesinden kaynaklanan arızı, sonuçsal veya diğer hasarlardan, iddia edilen ihmalden, garanti ihlallerinden, katı sorumluluktan veya diğer herhangi bir yasal teoriden hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

Base Materials Ltd.

Units 18-20, Ashville Way, Ashville Trading Estate, Whetstone,
Leicestershire LE8 6NU, UK. T. +44 (0)116 286 5073

**GÜVENLİK VE KULLANIM**

En güncel Güvenlik ve Kullanım bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyü (GBF)'ye bakınız.

Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve uygun üretim kontrolleri kullanılarak maruziyet en aza indirilmeli ve önlenmelidir. Bu malzemeleri kullanan, depolayan veya taşıyan tüm kişiler, GBF'de belirtilen taşıma önlemlerini ve tavsiyelerini doğru bir şekilde anlamalı ve uygulamalıdır.

Feragatname

Burada belirtilen test verileri ve sonuçları laboratuvar çalışmasına dayanmaktadır ve alıcının veya kullanıcının elde edeceği sonuçları kesin olarak göstermez. Base Materials Limited, satılabilirlik veya belirli bir kullanıma uygunluk garantileri dahil olmak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Base Materials Limited, bu ürünün kullanımından veya işlenmesinden kaynaklanan arızı, sonuçsal veya diğer hasarlardan, iddia edilen ihmalden, garanti ihlalinin, katı sorumluluktan veya diğer herhangi bir yasal teoriden hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.