

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

SikaBiresin® GC115 (Biresin® S15)

YÜKSEK KİMYASAL DAYANIKLILIĞA SAHİP EPOKSİ JELKOT – YEŞİL

UYGULAMA

- Polyester ve köpük kalıplarının yapımı
- Kontrol fiğstürü, negatif ve döküm kalıplarının yapımı
- El yatırma kalıpları yapımı
- 10 mm kalınlığa kadar yapılacak tamirler ve deęişiklikleri dökerek uygulayabilmek için **SikaBiresin® F04 (Biresin F4)** (karışım oranı A:B - ağırlıkça: 100 : 10)

TEMEL ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı ve kimyasal dayanımı
- Uygulamada güzel yayılma
- Yüksek mekanik dayanım
- Kolay işlenebilirlik

AÇIKLAMA

Malzeme	İki bileşenli epoksi sistem
Komponent A	SikaBiresin® GC115 (S15) , epoksi reçine, dolgulu, yeşil
Komponent B	SikaBiresin® GC05 (S15) , amin, dolgusuz, amber
Komponent B	SikaBiresin® F04 (F4) , amin, dolgusuz, renksiz

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Bileşenler		Reçine (A)	Sertleştirici (B)
		SikaBiresin® GC115 (S15)	SikaBiresin® GC05 (S15)
Viskozite, 23 °C	mPa.s	~ 30,000	~ 90
Yoğunluk, 23 °C	g/cm ³	1.58	0.99
Karışım oranı A:B	ağırlıkça	100	7
		Karışım	
Renk		yeşil	
Viskozite, 23 °C	mPa.s	~ 16,000	
Kullanım süresi, oda sıcaklığı, 200 g	dk	~ 40	
Jelleşme süresi, oda sıcaklığı	dk	~ 70	
Kalıp açma süresi, oda sıcaklığı	saat	~ 16	

MEKANİK ÖZELLİKLER

yaklaşık değerler

Yoğunluk	ISO 1183	g/cm ³	1.55
Shore sertliği	ISO 868	-	D 88
Elastikiyet modülü	ISO 178	MPa	7,100
Elastikiyet mukavemeti	ISO 178	MPa	89
Sıkışma mukavemeti	ISO 604	MPa	120
Darbe direnci	ISO 179	kJ/m ²	7

ISIL VE BELİRGİN ÖZELLİKLER

(yaklaşık değerler; 2 saat / 80 °C fırınlama sonrası)

Isıl dayanım sıcaklığı	ISO 75B	°C	103
------------------------	---------	----	-----

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

- Reçine (A), **SikaBiresin® GC115 (Biresin S15)** 5 kg
- Sertleştirici (B), **SikaBiresin® GC05 (Biresin S15)** 6 x 0.35 kg
- Sertleştirici (B), **SikaBiresin® F04 (Biresin F4)** 2.5 kg

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

- Malzeme, model ve uygulama ortam sıcaklıkları, en az 18 – 25 °C aralığında olmalıdır.
- Komponent (A) kullanmadan önce mutlaka karıştırılmalıdır.
- Tavsiye edilen kalıp ayırıcılar: Sika® Liquid Wax-815 veya Sika® Pasty Wax-818. Daha fazla bilgi için, kalıp ayırıcılara ait Ürün Bilgi föylerini inceleyebilirsiniz.
- Üretim sırasında nemsiz ortamda çalışmaya ve kalıpların kuru olmasına dikkat edilmelidir.
- Poröz yüzeyler, uygulama yapmadan önce iyice düzeltilmelidir.
- Her iki bileşen, spatula veya yavaş dönen bir karıştırıcı yardımı ile belirtilen oranda birbiri ile iyice karıştırılmalıdır.
- Jelkot kalıp yüzeyine kısa ve düzgün kıllara sahip bir fırça yardımı ile eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. Düzgün ve boşluksuz bir yüzey elde etmek için; malzemenin tek bir doğrultuda yüzeye sürülmesini tavsiye ederiz.
- Arka katların yapışma problemi ile karşılaşmamak için, jelleşme süresi içinde bir ara kat veya arka kat uygulanması gerekmektedir.
- Jelkotun veya parçanın sıcaklığın, solventlerin ve suyun bozucu etkilerine maruz kalmasına karşı direncini arttırmak için, 2 saat ve 80°C'de bir fırınlama önerilir. Fırınlama yapılırken, sıcaklığın yavaş bir şekilde arttırılması ve daha sonra da azaltılması gereklidir.
- Kalıptan çıkartılmış ürünün fırınlanması, en iyi mekanik özelliklerin elde edilmesini sağlayacaktır.
- Parçanın şekli ve ağırlığına bağlı olarak, fırınlama işleminin danışılarak yapılması parça deformasyonunu önlemek için tavsiye edilir.
- Nihai parça üzerindeki kalıp ayırıcı artıklarının temizlenmesi için, Sika® Reinigungsmittel-5 tavsiye ediyoruz. Diğer temizleyicilerin kullanılmadan önce denenmesi mutlaka gereklidir.

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

SikaBiresin® GC115 (Biresin® S15)

Ekim 2020, Versiyon 01

Sika Advanced Resins

2

BUILDING TRUST



DEPOLAMA KOŞULLARI

Kullanım Ömrü	<ul style="list-style-type: none">Reçine (A), SikaBiresin® GC115 12 aySertleştirici (B), SikaBiresin® GC05 12 aySertleştirici (B), SikaBiresin® F04 12 ay
Depolama Isısı	<ul style="list-style-type: none">Reçine (A), SikaBiresin® GC115 18 – 25 °CSertleştirici (B), SikaBiresin® GC05 18 – 25 °CSertleştirici (B), SikaBiresin® F04 18 – 25 °C
Kristalizasyon	<ul style="list-style-type: none">Düşük ısıda uzun süre depolama yüzünden Komponent (B) kristalize olabilir.Bu durum, malzemenin en çok 70°C’de yeterli süre fırınlanması ile kolaylıkla çözülebilir.Kullanmadan önce, malzeme ortam sıcaklığına kadar soğumaya bırakılmalıdır.
Açılmış ambalajlar	<ul style="list-style-type: none">Ambalajlar, kullanımdan hemen sonra, nemin hammaddeye nüfuz etmemesi için sıkıca kapatılmalıdır.Kalan malzeme mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır.

DiĞER BİLGİLER

Bu föyde verilen bilgiler yalnızca genel olarak rehberlik amacıyla sunulmuştur. Belirli uygulamalarla ilgili tavsiye talepleri Tekno Endüstriyel Kim.San.Tic.Ltd.Şti.’ne veya Sika Advanced Resins’e gönderilmelidir. Aşağıdaki yayınların kopyaları istek üzerine temin edilebilir: Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

ÜRÜN İLE İLGİLİ VERİLERİN TEMELİ

Bu belgede sunulan bütün teknik veriler laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Ölçülen gerçek veriler, kontrolümüz dışındaki koşullara bağlı olarak değişebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve atılması ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve güvenlikle ilgili diğer verileri içeren Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına (MGBF) başvurabilirler.

YASAL UYARI


Sika ürünlerinin uygulanması ve nihai kullanımı ile ilgili bilgiler ve özellikle tavsiyeler, iyi niyete bağlı olarak, Sika'nın mevcut bilgi ve deneyimine dayanarak, Sika'nın tavsiyelerine uygun olarak normal şartlar altında düzgün bir şekilde saklandığı, kullanıldığı ve uygulandığı varsayılarak verilmiştir. Uygulamadan, malzeme farklılıklarından, yardımcı girdilerde ve gerçek uygulama ortam koşullarındaki farklılıklar, ürünün satışı veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili herhangi bir garanti veya herhangi bir yasal ilişkili herhangi bir sorumluluk, Sika veya distribütör tarafından verilen herhangi bir yazılı tavsiyeden veya sunulan diğer tavsiyelerden veya bu ürün bilgi föyünden çıkarılamaz. Ürünün kullanıcısı, ürünün yapılacak uygulama ve son ürünün kullanım amacı için uygunluğunu mutlaka test etmelidir. Sika, ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Üçüncü tarafların mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Tüm siparişler geçerli satış ve teslimat şartlarımıza bağlı olarak kabul edilir. Kullanıcılar, kopyaları talep üzerine verilecek olan ilgili ürün için her zaman yerel Ürün Bilgi Formunun en son sayısına bakmalıdır.

ÜRÜN BİLGİ FÖYÜ

SikaBiresin® GC115 (Biresin® S15)

Ekim 2020, Versiyon 01

Sika Advanced Resins



tekno

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

**AYDINLI MAH.PATLAYICI MADDELER YOLU BEYOĞLU SAN.SİT.D1 BLOK NO: 24
34953 TUZLA / İSTANBUL**

**TEL: 0216 397 75 34/35
e-posta : info@teknoresin.com**

**FAX: 0216 397 39 59
web : www.teknoresin.com**