

BP750 POLİÜRETAN KALIPLAMA BLOĞU

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Çok iyi yüzey düzgünlüğü
- Yüksek mekanik mukavemet
- İyi kenar dayanımı
- Düşük ısı genleşme katsayısı (CTE)
- Düşük toz oluşumu
- Yüksek ısı direnci
- Yüksek ölçüsel kararlılık

UYGULAMALAR

- Döküm modelleri
- Ana modeller
- Laminasyon kalıpları
- Tasarım modelleri
- Kübik modeller

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	DEĞER	TEST METODU
Renk	Mavimsi yeşil	---
Sertlik, Shore D (±5)	72	ISO 868
Nominal yoğunluk, kg/m ³ (±50)	750	ISO 1183
Isıl eğilme sıcaklığı, °C (±5)	93	ISO 11357
Isıl genleşme katsayısı (CTE), 10 ⁻⁶ K ⁻¹ (±5)	40	ISO 11359
Eğilme mukavemeti, MPa (±5)	45	ISO 178
Basınç mukavemeti, MPa (±5)	48	ISO 604

MEVCUT BLOK BOYUTLARI (Uzunluk, Genişlik, Derinlik)

1524mm x 608mm x 30mm

1524mm x 608mm x 75mm

1524mm x 608mm x 50mm

1524mm x 608mm x 100mm

YARDIMCI MALZEMELER

Yapıştırıcılar, onarım macunları ve ayırıcı maddeler hakkında ayrıntılı bilgi için seçim kılavuzuna bakabilirsiniz.

ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI VE KULLANIMI

Bloklar iç mekanlarda, kuru bir yüzey üzerinde depolanmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalıdır. Malzeme 20 - 25°C sıcaklık aralığında işlenmelidir.

Feragatname

Burada belirtilen test verileri ve sonuçları laboratuvar çalışmasına dayanmaktadır ve alıcının veya kullanıcının elde edeceği sonuçları kesin olarak göstermez. Base Materials Limited, satılabilirlik veya belirli bir kullanıma uygunluk garantileri dahil olmak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Base Materials Limited, bu ürünün kullanımından veya işlenmesinden kaynaklanan arızı, sonuçsal veya diğer hasarlardan, iddia edilen ihmalden, garanti ihlalden, katı sorumluluktan veya diğer herhangi bir yasal teoriden hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

GÜVENLİK VE KULLANIM

En güncel Güvenlik ve Kullanım bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyü (GBF)'ye bakınız.

Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve uygun üretim kontrolleri kullanılarak maruziyet en aza indirilmeli ve önlenmelidir. Bu malzemeleri kullanan, depolayan veya taşıyan tüm kişiler, GBF'de belirtilen taşıma önlemlerini ve tavsiyelerini doğru bir şekilde anlamalı ve uygulamalıdır.

Feragatname

Burada belirtilen test verileri ve sonuçları laboratuvar çalışmasına dayanmaktadır ve alıcının veya kullanıcının elde edeceği sonuçları kesin olarak göstermez. Base Materials Limited, satılabilirlik veya belirli bir kullanıma uygunluk garantileri dahil olmak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Base Materials Limited, bu ürünün kullanımından veya işlenmesinden kaynaklanan arızı, sonuçsal veya diğer hasarlardan, iddia edilen ihmalden, garanti ihlalinin, katı sorumluluktan veya diğer herhangi bir yasal teoriden hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.