

BP1400 POLİÜRETAN KALIPLAMA BLOĞU

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Mükemmel yüzey düzgünlüğü
- Düşük CTE ve yüksek T_G
- Yüksek ölçüsel kararlılık
- Yüksek aşınma direnci
- Yüksek mekanik özellikler
- Kolay işlenebilir
- Parlatılabilir

UYGULAMALAR

- Döküm kalıpları
- Kalıp levhaları
- Şablonlar ve fikstürler
- RIM kalıplama
- Maça sandıkları
- Vakum form kalıpları
- Çekiçleme

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	DEĞER	TEST METODU
Renk	Kobalt Mavisi	---
Sertlik, Shore D (±5)	85	ISO 868
Nominal yoğunluk, kg/m ³ (±50)	1400	ISO 1183
Camsılaşma sıcaklığı, °C (±5)	96	ISO 11357
Isıl genleşme katsayısı (CTE), 10 ⁻⁶ K ⁻¹ (±5)	46	ISO 11359-2
Eğilme mukavemeti, MPa (±5)	107	ISO 178
Basınç mukavemeti, MPa (±5)	104	ISO 604
Aşınma direnci, mg / 500 devir 500gr x 2 (Taber HK18)	<260	İç Test
Yüzey sertliği RA	0.525	
Yüzey sertliği RZ	5.063	

MEVCUT BLOK BOYUTLARI (Uzunluk, Genişlik, Derinlik)

1000mm x 500mm x 30mm

1000mm x 500mm x 50mm

1000mm x 500mm x 100mm

YARDIMCI MALZEMELER

Yapıştırıcılar, onarım macunları ve ayırıcı maddeler hakkında ayrıntılı bilgi için seçim kılavuzuna bakabilirsiniz.

ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI VE KULLANIMI

Bloklar iç mekanlarda, kuru bir yüzey üzerinde depolanmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalıdır. Malzeme 20 - 25°C sıcaklık aralığında işlenmelidir.

Feragatname

Burada belirtilen test verileri ve sonuçları laboratuvar çalışmasına dayanmaktadır ve alıcının veya kullanıcının elde edeceği sonuçları kesin olarak göstermez. Base Materials Limited, satılabilirlik veya belirli bir kullanıma uygunluk garantileri dahil olmak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Base Materials Limited, bu ürünün kullanımından veya işlenmesinden kaynaklanan arızı, sonuçsal veya diğer hasarlardan, iddia edilen ihmalden, garanti ihlalinin, kati sorumluluktan veya diğer herhangi bir yasal teoriden hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

Base Materials Ltd.

Units 18-20, Ashville Way, Ashville Trading Estate, Whetstone,
Leicestershire LE8 6NU, UK. T. +44 (0)116 286 5073

**GÜVENLİK VE KULLANIM**

En güncel Güvenlik ve Kullanım bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyü (GBF)'ye bakınız.

Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve uygun üretim kontrolleri kullanılarak maruziyet en azaltılmalı ve önlenmelidir. Bu malzemeleri kullanan, depolayan veya taşıyan tüm kişiler, GBF'de belirtilen taşıma önlemlerini ve tavsiyelerini doğru bir şekilde anlamalı ve uygulamalıdır.

Feragatname

Burada belirtilen test verileri ve sonuçları laboratuvar çalışmasına dayanmaktadır ve alıcının veya kullanıcının elde edeceği sonuçları kesin olarak göstermez. Base Materials Limited, satılabilirlik veya belirli bir kullanıma uygunluk garantileri dahil olmak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Base Materials Limited, bu ürünün kullanımından veya işlenmesinden kaynaklanan arızı, sonuçsal veya diğer hasarlardan, iddia edilen ihmalden, garanti ihlalinden, katı sorumluluktan veya diğer herhangi bir yasal teoriden hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.