

ÜRÜN BİLGİ FORMU

SikaBiresin® CR134 FR

El yatırma uygulamaları için alev geciktirici kompozit reçine sistemi

TİPİK ÜRÜN VERİLERİ (DİĞER DEĞERLER İÇİN GÜVENLİK BİLGİ FORMUNA BAKINIZ)

Özellikler	SikaBiresin® CR134 FR (A)	SikaBiresin® CH132-2 (B)	SikaBiresin® CH132-5 (B)	SikaBiresin® CH132-7 (B)
Kimyasal yapı	Epoksi reçine	Amin sertleştirici	Amin sertleştirici	Amin sertleştirici
Renk	Beyaz	Mavi	Mavi	Mavi
Yoğunluk	1.23 kg/l	0.95 kg/l	0.93 kg/l	0.93 kg/l
Karışım oranı	1.22 kg/l	1.22 kg/l	1.22 kg/l	1.22 kg/l
Viskozite (CQP029-4)	3000 mPa·s	10 mPa·s	10 mPa·s	20 mPa·s
Uygulama sıcaklığı	18 - 25 °C	100 mPa·s	1000 mPa·s	1000 mPa·s
Kullanım süresi (CQP021-3 / Gel Timer TECAM)	8 saat	60 dk	115 dk	150 dk
Fırınlama koşulları	8 saat	125 °C	125 °C	125 °C
Gerilme mukavemeti (CQP036-2 / ISO 527)		62 MPa	65 MPa	58 MPa
Gerilme modülü (CQP036-2 / ISO 527)		3050 MPa	3050 MPa	2900 MPa
Gerilme uzaması (CQP036-2 / ISO 527)		3.3 %	3.9 %	3.0 %
Elastikiyet mukavemeti (CQP027-2 / ISO 178)		116 MPa	110 MPa	109 MPa
Elastikiyet modülü (CQP027-2 / ISO 178)		3350 MPa	3250 MPa	3250 MPa
Sıkışma mukavemeti (CQP028-5 / ISO 604)		114 MPa	118 MPa	112 MPa
Shore D sertliği (CQP023-1 / ISO 868)		87	87	86
Darbe dayanımı (CQP038-2 / ISO 179)		29 kJ/m²	21 kJ/m²	22 kJ/m²
Camsılaşma sıcaklığı (CQP301-5 / ISO 11357)		125 °C	132 °C	129 °C
Isıl dayanım sıcaklığı (CQP030-1 / ISO 75B)		124 °C	134 °C	126 °C
Raf Ömrü	24 ay	12 ay	12 ay	12 ay

CQP = Şirket Kalite Prosedürü

AÇIKLAMA

SikaBiresin® CR134 FR, 132 °C'ye kadar T_g değerine sahip, alev geciktirici yüksek performanslı elyaf takviyeli kompozitlerin üretimi için uygun, dolgulu bir epoksi reçine sistemidir.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- SikaBiresin® CH132-5 ile UL94 V-0 standardına göre alev geciktirici.
- Geniş kullanım süresi aralığı
- Diğer dolgulu alev geciktirici sistemlere kıyasla çok iyi ısılatıcılık ve yüksek şeffaflık

UYGULAMA YERLERİ

SikaBiresin® CR134 FR, özellikle el yatırma uygulaması için uygundur ve alev geciktirici özellikler ve yüksek ısı direnci gerektiren genel endüstriyel kompozit parçalar için kullanılabilir.

Bu ürün yalnızca deneyimli profesyonel kullanıcılar için uygundur. Malzeme uyumluluğunu kanıtlamak için gerçek işleme koşulları altında ve elyaflar ve ayırıcı maddeler gibi ek malzemelerle testler yapılmalıdır.

ÜRÜN BİLGİ FORMU

SikaBiresin® CR134 FR

Versiyon 02.01 (07 - 2025), en_DE

013122031340001000

UYGULAMA YÖNTEMİ

Karıştırma

Kompozit reçineler için yaygın karıştırma teknikleri kullanılarak bileşenler homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. Tam performans elde etmek için, belirtilen karıştırma oranına kesinlikle uyulmalıdır.

Karışımın sıcaklığı, reçine sisteminin viskozitesi ve kullanım ömrü üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.

Not: Ayrıcı maddeler veya diğer katkı maddeleri, malzemenin özelliklerini ve performansını etkileyebilir.

Uygulama

Reçine sistemi, 18 °C – 25 °C arasındaki işlem sıcaklıkları için optimize edilmiştir. Reçine sistemi farklı sıcaklıklarda işlenirse, işlem parametrelerindeki değişiklikler göz önünde bulundurun. Kurlama işlemi ≥ 18 °C sıcaklıkta yapılmalıdır.

Uygulamadan önce, her iki bileşende de kristalleşme olup olmadığını kontrol edin. Kristalleşme süreci, kristaller görünmez hale gelene kadar ürünü 60 °C – 70 °C'ye yeterli süre fırınlayarak tersine çevrilebilir.

Nem girişini önlemek için kaplar her kullanımdan hemen sonra sıkıca kapatılmalıdır.

Fırınlama

Lamine parçanın mekanik ve ısı değerleri, lamine kalınlığı, elyaf hacim içeriği, reçine sisteminin reaktivitesi ve seçilen fırınlama çevrimi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Uygun fırınlama çevrimi hakkında bilgi için Kompozit Reçineler Genel Kılavuzuna bakınız. Üretilen parçalar, kullanılan sertleştiriciden bağımsız olarak, kalıptan çıkarılmadan önce en az 4 saat boyunca 40 °C'de ön fırınlama işlemine tabi tutulmalıdır.

Temizleme

Donmamış SikaBiresin® CR132, alet ve ekipmanlardan Sika® Reinigungsmittel 5 veya başka uygun bir çözücü ile çıkarılabilir. Kurlandıktan sonra, malzeme yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir. Eller ve açıkta kalan cilt, endüstriyel el temizleyici ve su kullanılarak derhal yıkanmalıdır. Ciltte çözücü kullanmayın.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Tüm bileşenler 15 °C – 30 °C arasında saklanmalıdır.

Kullanmadan önce malzemenin homojenliğini ve kristalleşmesini kontrol edin ve çalışma sıcaklığına uygun hale getirin.

DAHA FAZLA BİLGİ

Burada yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Belirli uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Sika Industry Teknik Departmanından talep üzerine alınabilir.

Aşağıdaki yayınların kopyaları talep üzerine temin edilebilir:

- Güvenlik Bilgi Föyleri
- Kompozit Reçineler İçin Genel Kılavuz

AMBALAJ BİLGİLERİ

SikaBiresin® CR134 FR (A)

Teneke	10 kg
Varil	200 kg

SikaBiresin® CH132-2(B)

Teneke	2.8 kg
--------	--------

SikaBiresin® CH132-5(B)

Teneke	2.8 kg
Varil	180 kg
IBC	900 kg

SikaBiresin® CH132-7(B)

Teneke	3.2 kg
Varil	180 kg

ÜRÜN VERİLERİNİN TEMELİ


Bu belgede belirtilen tüm teknik veriler laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Gerçek ölçülen veriler, kontrolümüz dışında gelişen durumlar nedeniyle farklılık gösterebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kimyasal ürünlerin taşınması, kullanımı, depolanması ve imhası ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için kullanıcılar, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlik ile ilgili verileri içeren güncel Güvenlik Bilgi Föylerine başvurmalıdır.

YASAL UYARI

Bu bilgiler ve özellikle Sika ürünlerinin uygulama ve son kullanımına ilişkin tavsiyeler, Sika'nın ürünlerin normal koşullar altında, Sika'nın tavsiyelerine uygun olarak doğru şekilde saklanması, işlenmesi ve uygulanması durumunda sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Uygulamada, malzeme, alt tabaka ve gerçek saha koşullarındaki farklılıklar, bu bilgilerden, yazılı tavsiyelerden veya sunulan diğer herhangi bir tavsiyeden, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk konusunda hiçbir garanti veya herhangi bir yasal ilişkiden kaynaklanan hiçbir yükümlülük çıkarılamayacak şekildedir. Ürünü kullanan kişi, ürünün amaçlanan uygulama ve amaca uygunluğunu test etmelidir. Sika, ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Üçüncü şahısların mülkiyet haklarına riayet edilmelidir. Tüm siparişler, mevcut satış ve teslimat koşullarımıza tabidir. Kullanıcılar, ilgili ürün için yerel Ürün Bilgi Formunun en son sürümüne her zaman başvurmalıdır; bu sayfaların kopyaları talep üzerine temin edilecektir.



tekno

ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Aydınlı Mah. Beynür Sk. Beyoğlu San.Sit. D1 Blok No:24
34953 TUZLA / İSTANBUL

TEL: 0216 397 75 34/35
e-posta : info@teknoresin.com

FAX: 0216 397 39 59
web : www.teknoresin.com

ÜRÜN BİLGİ FORMU

SikaBiresin® CR134 FR

Versiyon 02.01 (07 - 2025), en_DE
013122031340001000

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Industry
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 940-7692
verkauf.industry@de.sika.com
www.sika.de

